

## 26110 XSL Gelb, PY 154

### Produktspezifikation

Physikalische Form:	Granulat
Chemische Beschreibung:	Benzimidazolone
Color Index:	Pigment Yellow 154, C.I.11781

### Prüfmerkmal

Farbton dH*:	$\pm 0.7$
Chroma dC*:	$\pm 0.7$
dE*:	$\leq 1.0$
dL*:	$\pm 0.5$
da*:	$\pm 0.7$
db*:	$\pm 0.7$
Relative Farbstärke FS:	$100 \pm 5 \%$

### Physikalische Daten

pH-Wert:	7 – 10 (100 g/l)
Schüttdichte (20°C)	500 kg/m <sup>3</sup>

### Wetterechtheit

(Skala 1-5)

Purton	5
--------	---

Hitzebeständigkeit:	160°C (30 min)
Säurebeständigkeit:	sehr gut
Alkalibeständigkeit:	sehr gut
Lösemittelbeständigkeit:	gut

Lichtehtheit: (Skala 1-8)	8
------------------------------	---