

50179 IRIODIN® 323 ROYAL GOLDSATIN

Chemische Zusammensetzung	%	Color Index	CAS Nr.
Glimmer	39 - 54	77019	12001-26-2
TiO ₂ (Rutil)	23 - 30	77891	1317-80-2
Fe ₂ O ₂	23 - 30	77491	1309-37-1
SnO ₂	0 - 1	77861	18282-10-5
Lieferform:		trockenes, rieselfähiges Pulver	
Farbe:		Royal Gold	
Korngrößenverteilung:		5 - 25 µm	
Dichte: (EN ISO 787-10)		3,1 - 3,3 g/cm ³	
Schüttdichte: (DIN 53466)		31 - 35 g/100 ml	
Ölzahl: (EN ISO 787-5)		40 - 50 g/100 g	
Temperaturverhalten:		stabil bis 800°C, nicht brennbar	
Wasserlöslichkeit:		unlöslich	
pH-Wert: (EN ISO 787-9)		6 - 9	
HS-Nr.:		3206.19.00	