

56500 – 56650 Colori fosforescenti

I colori fosforescenti rivelano alla luce chiara un colore proprio debole, allo scuro illuminano. La durata e la sua stabilità sono buone. Tramite alcali e acidi i pigmenti si decompongono. Si raccomanda un'applicazione in vernici a cera, p.e. Paraloid 72 in acetato etilico.

I pigmenti fosforescenti consistono in cristalli di solfuro di zinco combinati con altri metalli pesanti, perciò sono classificati come velenosi.

56500	Pigmento fosforescente verde
56550	Pigmento fosforescente azzurro
56600	Pigmento fosforescente verde, in dispersione acrilica.
56650	Pigmento fosforescente rosso