

**60480 Blätterschellack Rubin, wachsfrei**

<i>Spezifikation</i>	<i>Analysenmethoden</i>	<i>Sollwerte</i>	<i>Einheit</i>	<i>Analysenergebnisse</i>
Säurezahl	DIN 53402	60 - 75	[mg KOH/g]	66
Verseifungszahl	DIN 53401	175 - 240	[mg KOH/g]	185
Trocknungsverlust	ISO 56/II - 1979	≤ 2	[%]	0,9
Farbzahl	Lovibond PRS-Skala 20% in Ethanol	≥ 9		9
Wachsgehalt*	USP	≤ 0,2	[%]	< 0,2
Bleigehalt*	USP	≤ 2	ppm	< 2
Kolophonium*	USP	entsprechend		entsprechend
Schmelztemperatur*	ANSI/ASTM D 3451-76 (Kofler-Heizbank)	65 - 77	°C	entsprechend

\* Parameter, der im Rahmen der Endkontrolle regelmäßig, jedoch nicht chargenbezogen untersucht wird.

**Bemerkung:**

Das Bezeichnete Produkt wurde nach dem festgelegten Verfahren analysiert und stimmt mit allen Forderungen mit der vereinbarten Spezifikation überein.

Diese Information entbindet den Kunden nicht von der Verpflichtung der Eingangsprüfung mit entsprechender Freigabe nach Erhalt des Produktes.