

79163 Alkydharz AM, hell mit Sikkativ

Charakteristik:

Alkydharz AM ist ein schnell trocknendes, niedrigviskoses, langöliges Alkydharz in D40-Lösemittel. Es kann in einer breiten Palette von Außen- und Innenlacken verwendet werden. Dieses Alkydharz ergibt einen Film mit guten Bewitterungs- und Penetrationseigenschaften und Glanzhaltung.

Metalltrockner: 0,05 % Co, 0,2 % Zr, 0,2 % Ca auf Festharz werden empfohlen.

Lieferform:

Alkydharz AM ist eine 65 ± 1 %ige Lösung in D40-Lösungsmittel.

Zusammensetzung

Öllänge	ca. 62 %
Öltyp:	Sojaöl
Säurewert:	4 - 8

Technische Daten

Dichte (20 ± 0,5°C)	0,92 - 0,94 g/cm ³
Viskosität (MCR-51, 100 s-1, 23°C)	2 - 3,5 Pa.s
Farbe Gardner max.	6#

Löslichkeit

Aliphaten:	löslich
Aromaten:	löslich
Ester, Ketone:	löslich
Alkohole:	unlöslich

Verträglichkeit

Modifizierte Alkydharze:	+
Mittel- und langölige Alkydharze:	+
Chlorierte Gummiharze:	+

Lagerung:

Alkydharz AM sollte in der originalen, verschlossenen Verpackung bei Temperaturen zwischen 5 - 25°C an einem trockenen Ort gelagert werden. Die Einwirkung von Sonnenlicht sollte vermieden werden.

Haltbarkeit/Lagerstabilität:

Die Stabilität von Alkydharz AM beträgt mindestens 9 Monate, wenn es unter den oben genannten Bedingungen gelagert wird.