

79282 - 79284 Terpentinharzöl

Früher wurde das Balsamterpentinöl in Gegenwart von Luft destilliert. Die hierbei entstehenden Rückstände können Peroxide bilden, welche sehr gefährlich sind. Aus Sicherheitsgründen macht das niemand mehr. Etwas Ähnliches kann man bei einer Durchleitung von Luft durch heisses Balsamterpentinöl erhalten, ebenfalls gefährlich.

Keines dieser Produkte wird nach unserem Wissen noch zum Verkauf angeboten. Wir stellen deshalb ein ähnliches Produkt aus rohem Kolophonium und Balsamterpentinöl her.

Das rohe Kolophonium wird verkocht, dann heiss in Balsamterpentinöl gelöst und in 3 verschiedenen Konzentrationen abgefüllt.

	79282 Terpentin-Harzöl 1, dick	79283 Terpentin-Harzöl 2, mittel	79284 Terpentin-Harzöl 3, dünn
Dichte	0.9750	0.9530	0.9260
Viskosität, dynamisch (mPa.s, 20°C, Höppler)	572,4	66,35	15,54
Viskosität, kinematisch (cSt, 20°C)	587,1	69,6	16,8