

79360 - 79365 Regalrez®- Firnisse

Regalrez® 1094 (67280) ist ein vollhydriertes lichtbeständiges, niedermolekulares Kunstharz.

Durch Zugabe von 10 % Weichmacher 1650 und Tinuvin® 292 (78152) wird eine besondere elastische und dauerhafte Firnisschicht erhalten.

Regalrez® 1094 ist das Standardharz für Firnisse auf Bildern. Die TG-Temperatur von Regalrez® R1094 ist 40°C. Dadurch kann beim Anfassen eine Klebrigkeit entstehen.

Regalrez® 1126 (67284) hat eine TG-Temperatur von 67°C und verhindert damit das Klebrigwerden.

Rezeptur:

z.B. für Bilderfirnis

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| 100 g | Regalrez® 1094 | Best.-Nr. 67280 |
| 2 g | Weichmacher 1650 | |
| 2 g | Tinuvin® 292 | Best.-Nr. 78152 |
| 800 g | Shellsol® D 40 | Best.-Nr. 70470 |
| 100 g | Xylol | Best.-Nr. 70503 |

z.B. für Möbelfirnis

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| 100 g | Regalrez® 1126 | Best.-Nr. 67284 |
| 2 g | Weichmacher 1650 | |
| 2 g | Tinuvin® 292 | Best.-Nr. 78152 |
| 900 g | Shellsol® A | Best.-Nr. 70520 |