

79375 - 79377 Regalite®- Firnisse

Regalite® R1090 (67260) ist ein vollhydriertes lichtbeständiges, niedermolekulares Kunstharz.

Durch Zugabe von 10 % Weichmacher 1650 und Tinuvin® 292 (78152) wird eine besondere elastische und dauerhafte Firnisschicht erhalten.

Regalite® R1090 ist das Standardharz für Firnisse auf Bildern. Die TG-Temperatur von Regalite® R1090 ist 33°C. Dadurch kann beim Anfassen eine Klebrigkeit entstehen.

Regalite® R1125 hat eine TG-Temperatur von 65°C und verhindert damit das Klebrigwerden.

Rezeptur:

z.B. für Bildfirnis

100 g	Regalite® R1090	Best.-Nr. 67260
2 g	Weichmacher 1650	
2 g	Tinuvin® 292	Best.-Nr. 78152
800 g	Shellsol® D 40	Best.-Nr. 70470
100 g	Xylol	Best.-Nr. 70503

z.B. für Möbelfirnis

100 g	Regalite® R1125	Best.-Nr. 67266
2 g	Weichmacher 1650	
2 g	Tinuvin® 292	Best.-Nr. 78152
900 g	Shellsol® A	Best.-Nr. 70520