



98110 Anlegemilch

Anlegemilch dient als Bindemittel zum Vergolden mit Blattmetall und Blattgold.

Die wasserverdünnbare weisse milchartige Klebemilch wird dünn auf eine ganz glatt polierte Oberfläche aufgetragen. Der Auftrag soll sehr gleichmässig sein.

Wenn nach etwa 15 Minuten die Milch angetrocknet ist kann man das Blattmetall auflegen. Nach einem Tag Wartezeit kann man polieren.

Anlegemilch ist ein moderner ungiftiger lösemittelfreier Ersatzstoff für Mixtion (98000 / 98100), es ist eine besondere Art von Acryldispersion, welche dauerhaft klebrig bleibt.