

## 43880 Intensivgelb, lasierend

Zirkon-Praseodym-Silikat

System:	ZrSiO <sub>4</sub> /Pr
Struktur:	Zirkonsilikat
CAS-Nr.:	068187-15-5

Siebrückstand:	1,00 %
Wasserlösliche Salze:	0,20 %
Glühverlust:	0,50 %
Teilchengröße:	10-20 µm
Hitzebeständigkeit:	1250°C